



Nafufill KM 230

Армована фіброю, полімерцементна суміш для ремонту несучих бетонних конструкцій

Характеристики продукту

- Однокомпонентний, модифікований полімерами
- Ручне та машинне нанесення
- Низька щільність свіжого розчину, низький розхід
- Температуростійкий, стійкий до циклів заморожування/відтавання, стійкий до дорожньої солі
- Висока стійкість до карбонізації
- Підвищені адгезійні властивості
- Придатний для нанесення на стіни та стелі
- Клас розчину R3 згідно EN 1504 частина 3

Сфери застосування

- Ремонт бетону в приватному, цивільному та промисловому будівництві
- Локальний ремонт та ремонт по всій площі
- Згідно EN 206 відповідає класам впливу XC 1-4; XF 1-4
- Сертифікований згідно EN 1504 частина 3 для принципів 3 та 7, процедури 3.1; 3.3; 7.1 та 7.2

Застосування

Підготовка основи

Дивись «Загальні рекомендації по застосуванню. Крупнозернисті розчини / Системи заміщення бетону»

Адгезійний шар

При ручному нанесенні необхідно використати **Zentrifix КМН** в якості адгезійного шару. Дивись «Загальні рекомендації по застосуванню. Крупнозернисті розчини / Системи заміщення бетону».

Змішування

Nafufill KM 230 додається у воду при постійному перемішуванні та змішується до однорідного, придатного до роботи розчину без грудок. Необхідно використовувати примусовий змішувач або подвійний змішувач на низьких обертах. Ручне змішування та приготування частини упаковки не дозволяється. Змішування займає щонайменше 5 хвилин.

Співвідношення змішування

Будь ласка дивіться таблицю «Технічні данні». На 25 кг мішок **Nafufill KM 230** необхідно близько 4,5 – 4,75 л води. Як і з іншими матеріалами на основі цементу, кількість води може змінюватись.

Нанесення

Nafufill KM 230 можна наносити вручну або розпиленням. Матеріал можна наносити в один або більше шарів. Для механічного нанесення рекомендується використовувати черв'ячний насос з регульованим потоком нагнітання. Будь ласка, користуйтеся нашою підтримкою або брошурою по використанню обладнання в таких випадках.

Оздоблення

Після укладання, **Nafufill KM 230** можна загладити дерев'яною чи пластиковою теркою або губкою з пористої гуми.

Догляд за тужавленням

Nafufill KM 230 необхідно захищати від швидкого випаровування вологи, прямих сонячних променів та протягів. Догляд триває 3 дні.

Технічні дані Nafufill KM 230

Характеристики	Од. виміру	Значення*	Коментарі
Макс. розмір заповнювача	мм	2	
Щільність свіжого розчину	кг/дм ³	1,79	
Міцність на згин / стиск	МПа	3,3 / 13,8	після 2 днів
		5,6 / 27,5	після 7 днів
		7,4 / 34,0	після 28 днів
Динамічний модуль пружності	МПа	19 300	після 28 днів
Усадка	мм/м	0,8	після 28 днів
Витрати (суха суміш)	кг/м ² /мм	1,52	
Робочий час	хв	60	при + 5 °С
		45	при + 20 °С
		30	при + 30 °С
Товщина нанесення	мм	6	мін. шар за робочий крок
		30	макс. шар за робочий крок
		60	макс. загальний шар
		100	репрофілювання пошкодження
Умови нанесення	°С	≥ 5 - ≤ 30	температура повітря, основи і матеріалу
Співвідношення змішування	за масою	100 : 18-19	Nafufill KM 230 : вода

Характеристики продукту Nafufill KM 230

Колір	цементно-сірий
Тара	25 кг мішки
Зберігання	Можна зберігати в оригінальній нерозпечатаній упаковці в сухому прохолодному місці не менше одного року. Захищати від морозу!
Утилізація	Упаковка повинна бути повністю пуста

* Всі значення були встановлені в лабораторії при температурі 23°С та 50% відносної вологи

Примітка: Інформація в цій технічній карті, заснована на нашому досвіді і на найбільш достовірній інформації. Однак це не є керівництво з використання. В кожному конкретному випадку необхідно враховувати особливості будівельного майданчика, мету застосування та специфіку місцевих умов. Наші дані відносяться до загальноприйнятих інженерних правил, які повинні дотримуватися під час застосування. Таким чином, ми несемо відповідальність за правильність цих даних в рамках наших умов продажу, поставки і сервісу. Рекомендації наших спеціалістів, які відрізняються від даних, вказаних в цій технічній карті, обов'язкові тільки, якщо надані в письмовій формі. Загальноприйняті технічні правила повинні дотримуватись постійно.

Видання 05/16. Деякі технічні зміни були внесені в цей друкований носій. Попередні видання є недійсними і більше не можуть використовуватись. При виданні нової технічно переглянутої редакції, це видання стає недійсним.